




# TOP WHITE

Дисперсионная краска высокой степени матовости для потолков и стен, для внутренних работ. Хорошо покрывает поверхность.

СТОЙКОСТЬ	Класс прочности 4.
ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Полностью матовая.
ЦВЕТ	Белый, окрашивается в разные оттенки.
ВЫХОД	До 12 м <sup>2</sup> при нанесении один раз.
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода.
ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ	1-2 час. (22 °C 55 % RH).
МОЖНО ПЕРЕКРАСИТЬ ЧЕРЕЗ	4 час. (22 °C 55 % RH).
ХРАНЕНИЕ	Хранить в герметичной таре при температуре +5...30 °C.
РАСФАСОВКА	1 л, 3 л, 5 л, 10 л.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Для стен и потолков жилых и общественных помещений, а также офисов. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев под покраску, различных панелей и других поверхностей.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, на которую наносится краска, должна быть твердой, сухой, её нужно очистить от загрязнений. Неровности поверхности заделать мелкозернистой замазкой. Новые и уже покрашенные поверхности, которым требуется очень хорошая адгезия, низкая впитываемость или более долгий срок высыхания, следует грунтовать краской «Topcolor Premium Primer». Глянцевые поверхности, прежде окрашенные алкидной краской, обработать наждачной бумагой и удалить шлифовальную пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать одним из грунтов «Topcolor».

## ПРИМЕНЕНИЕ

Краска полностью готова к использованию. При необходимости, для первого слоя краску можно разбавить водой (до 10 % объёма), финишный слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Повторная покраска выполняется только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед нанесением тщательно перемешать. Красить при температуре окружающей среды (+5...30) °C.

## СПОСОБ ПОКРАСКИ

Валиком, кистью или распылителем.

## УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Поверхностная плёнка приобретает полную прочность и её можно чистить через 28 дней. Чистить мягкой стороной губки водой или моющим средством. Очищенную моющим средством поверхность тщательно промыть чистой тёплой водой. Повреждённые участки или застарелые пятна рекомендуется закрашивать.

## ВЫХОД

Один литр на покраску до 12 м<sup>2</sup> при нанесении один раз. Поверхность рекомендуется красить 2 раза. Расход может варьироваться в зависимости от характеристик основы и метода нанесения.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она, 2-метил-4-изотиазолин-3-она (3:1) и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергию. Рекомендуется носить защитные перчатки / одежду / средства защиты для глаз (лица) / дыхательных путей.

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Мыть водой.