



La Decorazione del III Millennio



TDS 121_A

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE

Водно-разбавляемая акриловая известковая декоративная штукатурка для эффекта Craquelee. Для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE является особой штукатуркой, которая должна наноситься на специальный расщепляющий грунт TRASPARENTE SPACCANTE для получения эффекта CRAQUELEE. Декоративные трещины будут появляться спонтанно и естественно, поэтому каждый эффект будет уникальным и отличным от других.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE – применяется на грунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности на которых необходимо получить эффект **CRAQUELEE**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, нанести TRASPARENTE SPACCANTE (см. перечень технических характеристик).

-Через 6-12 часов после нанесения TRASPARENTE SPACCANTE на поверхность мастерком Инокс нанести слой белой, неокрашенной штукатурки TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE. Рекомендуется нанести более густой слой штукатурки если необходимы более глубокие трещины на поверхности.

-Нанести TERRA NOSTRA 1° MANO по всей поверхности. Не стоит беспокоиться, если возникнут возможные неровности или наложения штукатурки.

Важно не дотрагиваться до штукатурки мастерком Инокс, стараясь удалить неровности, поскольку пока штукатурка ещё сырая, она имеет тенденцию отслаиваться от поверхности при повторной обработке и прилипает к мастерку.

-Следует дать просохнуть материалу не менее суток. За это время штукатурка растрескается и создаст эффекты CRAQUELEE. Когда штукатурка полностью просохнет (через 24-48 часов в зависимости от температуры), следует отшлифовать ее наждачной бумагой, чтобы удалить возможные неровности и заусенцы, чтобы поверхность стала совсем гладкой.

-После нанесения слоя TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE можно продолжать работу и нанести сверху штукатурку с желаемым декоративным эффектом (TERRA NOSTRA (TERRA NOSTRA) окрашенный воск, Structura Hi tech (СТРУКТУРА ХАЙ-ТЕК), Sinfonia (СИМФОНИЯ), Sahara (САХАРА), и т.д.).





La Decorazione del III Millennio

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: минеральные наполнители, карбонат и различные добавки.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через сутки; окончательное высыхание происходит через 36-48 часов в зависимости от температуры.

РАСХОД: 1 л = 1,600 кг

ВНЕШНИЙ ВИД: паста белого цвета

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 4 л; 15 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.