



La Decorazione del III Millennio



TDS 148

STILE BAROCCO TRAVERTINO IN POLVERE

Водно-разбавляемая известковая сухая смесь для изготовления декоративной штукатурки с эффектом матового мрамора цвета слоновой кости для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

Особая штукатурка **TRAVERTINO IN POLVERE** является новым декоративным материалом на основе извести, мраморного порошка и других компонентов. Штукатурка позволяет получить эффект античного римского мрамора Травертино с эффектом прожилок.

Штукатурка **TRAVERTINO IN POLVERE** представлена в двух видах зернистости:

FINO (мелкозернистая): для получения эффекта Традиционного мрамора Travertino.

GROSSO (крупнозернистая) для получения эффекта Необработанного мрамора Travertino.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TRAVERTINO IN POLVERE – применяется на грунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные и пастиковые поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO поверхность готова для дальнейшей обработки.

-Смешать TRAVERTINO IN POLVERE с водой для получения однородного раствора, который может быть нанесен мастерком Инокс.

-Нанести первый слой штукатурки на толщину гранулы мастерком Инокс по всей поверхности.

-Когда штукатурка просохнет, следует продолжить работу тем же самым мастерком, который использовался для нанесения первого слоя, и нанести второй слой штукатурки.

-После нанесения второго слоя, пока штукатурка ещё сырая, лезвием того же самого мастера следует нанести горизонтальными движениями справа налево прожилки по всей поверхности.

-Затем слегка отполировать всю поверхность мастерком ИНОКС. На этом этапе работы проявятся зоны с прожилками, характерными для римского мрамора Травертино.

-Когда штукатурка полностью просохнет, можно покрасить поверхность CERA C.I., HYDRO FINISH или STRUTURA HI TECH FINITURA, окрашенной колорантом TN или любой декоративной краской.

-При желании можно придать поверхности вид кирпичей или мраморных блоков. Расшивку следует делать при помощи бюгеля для валика (держатель), предварительно сняв с него валик или используя молярный скотч, наносить который следует перед вторым слоем штукатурки.





La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД: порошок

СОСТАВ: известковый порошок, смесь акриловых смол, минеральные наполнители, гранулы цельного мрамора травертино и различные добавки.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,350 кг

РАСХОД: примерно 1,000 – 1,200 кг./кв.м. (в 1 слой).

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа; полное высыхание через 12 часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 20 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.