



La Decorazione del III Millennio



TDS 149

OXYDA

Водно-разбавляемая известковая декоративная штукатурка на основе микроцемента, создающая эффект бетона. Подходит для внутренних и внешних работ.

ОПИСАНИЕ

Микроцемент, входящий в состав штукатурки OXYDA, делает ее очень прочной, а в сочетании с эпоксидным лаком Scudo Oxyda идеально подходит для декорирования полов. Одно из назначений Oxyda- создание эффекта бетона на кухонных фартуках, столешницах, в ванных комнатах на поверхностях с непосредственным контактом с водой. В этом случае используют полиуретановые лаки Scudo с разной степенью глянца, в зависимости от желания заказчика. OXYDA поставляется в порошковом виде, благодаря чему транспортируется без температурного режима. Перед использованием OXYDA смешивается с водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

OXYDA в случае декорирования пола наносится на твердое основание, заштукатуренное FONDO OXYDA. При декорировании стен- на грунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные и пластиковые поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-При декорировании пола нанести один слой FONDO OXYDA, не дожидаясь высыхания расстелить армирующую сетку с квадратами сетки размером 7x7mm или 10x10mm и металлической кельмой вдавить ее до полного погружения в FONDO OXYDA. Дождаться полного высыхания (24-36 часов) и нанести еще один слой FONDO OXYDA.

-При декорировании других поверхностей OXYDA наносится через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO.

-Смешать OXYDA с водой до получения однородного раствора, который может быть нанесен мастерком Инокс в следующих пропорциях: одна упаковка OXYDA KG.20 + 8 литров воды. При колеровки декоративной штукатурки сначала в воде растворить колорант, а потом засыпать Oxyda. Готовой смеси дать настояться 10-15мин.

-Нанести первый слой штукатурки на толщину гранулы мастерком Инокс по всей поверхности.

-Когда штукатурка просохнет (24-36 часов), следует продолжить работу тем же самым мастерком, который использовался для нанесения первого слоя, и нанести второй слой штукатурки. При декорировании пола убедитесь, что поверхность гладкая. Для светлых цветов и особенно для БЕЛОЙ OXYDA, во избежание образования серых пятен из-за шпателя, отполировать поверхность при помощи пластикового шпателя.

-Дать высохнуть в течение 3-5 дней, если Вы нанесли OXYDA на пол, то категорически запрещено в эти дни, наступать на поверхность, чтобы не испортить целостность покрытия и чистоту.

-После полного высыхания второго слоя OXYDA нанести специальный, сохраняющий цвет и предохраняющий от появления пятен на декорируемой поверхности, состав Scudo в один слой с помощью валика или губки. Если этот состав не нанести, то последующий эпоксидный или полиуретановый лак может создать мокрый эффект и изменить внешний вид декоративного покрытия.



La Decorazione del III Millennio



ЗАЩИТА ДЛЯ ПОЛОВ

В зависимости от желаемого эффекта, нанести двухкомпонентный эпоксидный или полиуретановый лак :

- SCUDO POLIURETANICO HIGH GLOSS (с эффектом ГЛЯНЦА)
- SCUDO POLIURETANICO MATT (с МАТОВЫМ эффектом)
- SCUDO POLIURETANICO SATIANTO (с ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ эффектом)
- SCUDO EPOXY MIRROR (с ЗЕРКАЛЬНЫМ эффектом)

Scudo EPOXY - наливной прозрачный лак, который необходимо нанести слоем толщиной 2,5-3,3 мм и выровнять игольчатым валиком.

ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕН

Если декоративная штукатурка наносилась в помещении с повышенной влажностью, на кухонном фартуке и т. п., необходимо защитить поверхность полиуретановым двухкомпонентным лаком:

- SCUDO POLIURETANICO HIGH GLOSS (с эффектом ГЛЯНЦА)
- SCUDO POLIURETANICO MATT (с МАТОВЫМ эффектом)
- SCUDO POLIURETANICO SATIANTO (с ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ эффектом)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД: порошок

СОСТАВ: известковый порошок, смесь акриловых смол, минеральные наполнители, микроцемент и различные добавки.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,350 кг

РАСХОД: примерно 1,000 – 1,200 кг./кв.м. (в 1 слой).

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа; полное высыхание через 12 часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. При декорировании пола полное высыхание через 3-5 суток.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 20 кг



La Decorazione del III Millennio



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: апрель 2016

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.